

MŰSZAKI ADATLAP

MFIX 863 D3 FAIPARI RAGASZTÓ

TERMÉK LEÍRÁS

Az MFiX 863 D3-as vízálló faragasztó, ajánlott minden vízállóságot igénylő asztalos munkához. Alapja polivinil-acetát diszperzió. Végső szilárdságát gyorsan eléri. Jellemzője a jó hőállóság és a vízállóság (PN-EN 204 - D3). Páratartalommal szemben fokozott ellenállás jellemzi. Jól alkalmazható meleg vagy hideg körülmények között. A meleg körülmények rövidítik a kötési folyamatok idejét.

ELŐNYÖK

- magas ellenállás a páratartalom szemben
- tartós kötés
- gyorsan elérhető végső szilárdság
- magas hőmérséklet ellenállás
- oldószermentes
- semleges szagú
- nem gyúlékony

TIPIKUS ALKALMAZÁSOK

- minden típusú fa ragasztása (főleg, ha magasabb páratartalom ellenállást igényel: konyha, fürdőszoba és kerti bútorok)
- rétegelt lemez ragasztása
- forgácslap ragasztása
- lombos és trópusi fa ragasztása
- puhafa ragasztása

KISZERELÉS

200 ml x 12 db / karton

750 ml x 6 db / karton

5 liter

Forgalmazó: Balker Kft. 2360 Gyál, Aradi utca 4.

Telephely: 1182 Budapest, Péterhalmi út 8.

Web: www.balker.hu

Tel: +36-1/209-0763

Tel.: +36-20/364-7804

E-mail: info@balker.hu

Felhasználási útmutatónk és a technikai eszközeink használata az aktuális meglevő tudásunkon alapul. Nem tudunk felelősséget vállalni ettől eltérő eredményekért. A vásárlónak / felhasználónak magának kell megítélnie a termékeink alkalmasságát bármilyen nemű felhasználáshoz előzetes tesztelés alapján.

Kiadás dátuma: -

Átvizsgálás: -

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

1. Előkészületek

Az elemek jól illeszkedjenek, legyenek szárazak, tiszták és pormentesek. A ragasztó és a ragasztandó elemek, legyenek min. 8-10 °C hőmérsékletűek. A fa nedvességtartalma ne haladja meg a 8-12 %-ot.

2. Alkalmazás

Alkalmazza a ragasztót az egyik felületen ecsettel vagy hengerrel, vagy más alkalmas eszközzel (keményfa esetén célszerű alkalmazni a ragasztót mindkét ragasztott felületen). A ragasztandó felületek csatlakoztatása után azonnal helyezze nyomás alá. A kötési idő függ a fa fajtájától, a nedvességtartalomtól és a munkakörülményektől, mint a hőmérséklet és a páratartalom. Vízállóság elérhető 7 nap után.

3. Tisztítás

Kötés előtt vízzel. Kötés után mechanikailag.

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Bázis	diszperziós polivinil-acetát
Összetétel	viszkózus folyadék
Szín	fehér (kötés után színtelen)
Szárazanyag-tartalom	kb. 46 %
Sűrűség	1,1 g/cm ³
pH értéke	2,5-3,5
Viszkozitás 23 °C-on (Brookfield, 20 rpm)	kb. 11.500 MPas
Nyitott idő	legfeljebb 10 perc (hőmérséklettől függően)
Alkalmazási hőmérséklet	minimum 8-10 °C
Nyomás idő	20 °C – 15-20 perc 80 °C – 2-3 perc
Nyomás	0,2-0,6 N/mm ²
Teljes kötési idő	24 óra (normál körülmények között)
Kiadósság	150-200 g/m ²
Gyúlékonyság	nem gyúlékony

Forgalmazó: Balker Kft. 2360 Gyál, Aradi utca 4.

Telephely: 1182 Budapest, Péterhalmi út 8.

Web: www.balker.hu

Tel: +36-1/209-0763

Tel.: +36-20/364-7804

E-mail: info@balker.hu

Felhasználási útmutatónk és a technikai eszközeink használata az aktuális meglevő tudásunkon alapul. Nem tudunk felelősséget vállalni ettől eltérő eredményekért. A vásárlónak / felhasználónak magának kell megítélnie a termékeink alkalmasságát bármilyen nemű felhasználáshoz előzetes tesztelés alapján.

Kiadás dátuma: -

Átvizsgálás: -

TÁROLÁS

Eltartható 24 hónapig a gyártási dátumtól számítva, eredeti, bontatlan csomagolásban.

Tárolja +5 °C és +30 °C között. Tartsa távol fagytól!

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

A termék nem veszélyes készítmény. Nem vonatkoznak rá a veszélyes anyag rendeletek. A termék PZH és Rosenheim tanúsítvánnyal rendelkezik. Biztonsági adatlap kérésre rendelkezésre áll.

Forgalmazó: Balker Kft. 2360 Gyál, Aradi utca 4.

Telephely: 1182 Budapest, Péterhalmi út 8.

Web: www.balker.hu

Tel: +36-1/209-0763

Tel.: +36-20/364-7804

E-mail: info@balker.hu

Felhasználási útmutatónk és a technikai eszközeink használata az aktuális meglevő tudásunkon alapul. Nem tudunk felelősséget vállalni ettől eltérő eredményekért. A vásárlónak / felhasználónak magának kell megítélnie a termékeink alkalmasságát bármilyen nemű felhasználáshoz előzetes tesztelés alapján.

Kiadás dátuma: -

Átvizsgálás: -